

1 Anlieferung, Übernahme und Abrechnung von Rundholz frei Stadtwärme Lienz, Aguntstraße 54, 9900 Lienz

Vorgangsweise:

- **Übernahme von Frischgewicht (Waage)**
- **Entnahme der Probspäne mittels Motorsäge***
- **Trockengehaltsbestimmung mittels Heißluftgerät (Backrohrmethode)**

Das Atrogewicht (Go) einer Holzlieferung errechnet sich aus dem ermittelten Frischgewicht (Gu) und dem ermittelten Trockengehalt (T) nach der Formel:

$$Go = Gu * T/100 \text{ (kg)}$$

Beispiel:

Anlieferungsgewicht – (Frischgewicht)	24.060 kg
Gewicht vor der Trocknung	145 g
Gewicht nach der Trocknung	85 g
Trockengehalt	59 %
Wassergehalt	41 %
Rohdichte für darrtrockenes Fichtenholz in kg/m ³ nach ÖNORM B 3012	475 kg

Umrechnung in Festmeter:

Formel: $\frac{24.060 * 59}{475/100} = 29,88$ Festmeter

Ausbezahlt wird nach Festmeter in Form einer Brennholzgutschrift.

1 Festmeter = € 38,00 plus 13% Mwst.
frei Stadtwärme Lienz
Preisbasis 01.01.2018

* ... außerhalb der Betriebszeiten ist die Probenahme vom Frächter selbst (nicht vom Betriebspersonal der Stadtwärme Lienz) durchzuführen.

Aufgrund der Schwertlänge der vorhandenen Motorkettensäge können lediglich Stammdurchmesser bis **max. 60cm** beprobt werden. (Details dazu siehe FHP-Richtlinie Pkt. 5.3 ff)

Bloche mit einem Durchmesser >60cm sind somit **nicht** mehr in die Beprobung einzubeziehen!