

Nachhaltige Biomasse aus der Region

Information zu Anlieferung, Übernahme und Abrechnung von Rundholz frei Stadtwärme Lienz

Vorgangsweise:

- **Übernahme von Frischgewicht (Waage)**
- **Entnahme der Probespäne mittels Motorsäge ***
*...außerhalb der Betriebszeiten ist die Probenentnahme vom Frächter selbst (nicht vom Betriebspersonal der Stadtwärme Lienz) durchzuführen.
- **Trockengehaltsbestimmung mittels Heißluftgerät (Backrohrmethode)**

Das Atrogewicht (Go) einer Holzlieferung errechnet sich aus dem ermittelten Frischgewicht (Gu) und dem ermittelten Trockengehalt (T) nach der Formel:

$$Go = Gu * T/100 \text{ (kg)}$$

Beispiel:

Anlieferungsgewicht – (Frischgewicht)	24.060 kg
Gewicht vor der Trocknung	145 g
Gewicht nach der Trocknung	85 g
Trockengehalt	59 %
Wassergehalt	41 %
Rohdichte für darrtrockenes Fichteholz in kg/m ³ nach ÖNORM B 3012	475 g

Umrechnung in Festmeter:

Formel:
$$\frac{24.060 * 59}{475/100} = 29,88 \text{ Festmeter}$$

Ausbezahlt wird nach Festmetern in Form einer Brennholzgutschrift.

Festmeterpreise ausschließlich frei Stadtwärme Lienz (zzgl. MWSt.)
Festmeterpreise auf Anfrage unter 04852 / 67080

*Aufgrund der Schwertlänge der vorhandenen Motorkettensäge können lediglich Stammdurchmesser bis **max. 60cm** beprobt werden. (Details dazu siehe FHP-Richtlinie Pkt. 5.3 ff)
Bloche mit einem Durchmesser >60cm sind somit **nicht** mehr in die Beprobung einzubeziehen!*