

## 1 Anlieferung, Übernahme und Abrechnung von Rundholz frei Stadtwärme Lienz, Aguntstraße 54, 9900 Lienz

### Vorgangsweise:

- **Übernahme von Frischgewicht (Waage)**
- **Entnahme der Probespäne mittels Motorsäge \***
- **Trockengehaltsbestimmung mittels Heißluftgerät (Backrohrmethode)**

Das Atrogewicht (Go) einer Holzlieferung errechnet sich aus dem ermittelten Frischgewicht (Gu) und dem ermittelten Trockengehalt (T) nach der Formel:

$$Go = Gu * T/100 \text{ (kg)}$$

### Beispiel:

Anlieferungsgewicht – (Frischgewicht)	24.060 kg
Gewicht vor der Trocknung	145 g
Gewicht nach der Trocknung	85 g
Trockengehalt	59 %
Wassergehalt	41 %
Rohdichte für darrtrockenes Fichteholz in kg/m <sup>3</sup> nach ÖNORM B 3012	475 g

### Umrechnung in Festmeter:

Formel:  $\frac{24.060 * 59}{475/100} = 29,88 \text{ Festmeter}$

Ausbezahlt wird nach Festmeter in Form einer Brennholzgutschrift.

**Festmeterpreise ausschließlich frei Stadtwärme Lienz (zzgl. MWSt.)**  
**Festmeterpreise auf Anfrage unter 04852 / 67080**

*\*...außerhalb der Betriebszeiten ist die Probenentnahme vom Frächter selbst (nicht vom Betriebspersonal der Stadtwärme Lienz) durchzuführen.*

*Aufgrund der Schwertlänge der vorhandenen Motorkettensäge können lediglich Stammdurchmesser bis **max. 60cm** beprobt werden. (Details dazu siehe FHP-Richtlinie Pkt. 5.3 ff)  
Bloche mit einem Durchmesser >60cm sind somit **nicht** mehr in die Beprobung einzubeziehen!*